

技术数据说明书

结构胶BM2065

1、产品描述

结构胶 BM2065 为双组份室温固化聚氨酯结构胶, 具有触变性、高粘结强度和高冲击强度, 并具有优异的耐高温湿热老化等特点; 可常温固化或加热加速固化。

2、技术指标

测试项目	测试方法	规格参数
A/B 混合比 (体积)		1:2
外观, 混合后		浅绿色半透明
混合前粘度 mPa·s	Brookfield RVT, 25 °C , 20rpm, spindle #4	A: 16,000~20,000 B: 18,000~35,000
工作时间		4 分钟 (室温)
固化温度		室温到 80°C
硬度, Shore A	ASTM D2240	75~80
¹ 拉伸剪切强度 MPa ; PC/PC	GB-T 7124-1986	>3 MPa

1 固化条件: 24h@ 25°C 或者 30min@80°C

3、产品包装

50mL、400mL 双组份 AB 胶筒胶管。

4、储存与运输

- 1、贮存在 8~25°C 条件下干燥环境。
- 2、在运输中, 保持干燥, 防止日晒、雨淋、挤压。
- 3、符合贮存条件时有效贮存期为 9 个月。

5、其他说明

- 1、如不慎溅入眼睛或皮肤上，应立即用清水冲洗。
- 2、以上资料是我公司认为可靠的，该产品说明中的资料为非标准值。
- 3、如需要本产品更为详尽的内容，请与本公司联络。